

TECHNICAL DATA SHEET

PENOSIL Nail&Fix Universal 906

Wysokiej jakości jednoskładnikowy gotowy do użycia klej na bazie kauczuku syntetycznego. Natychmiastowa silna przyczepność, nie działa na powierzchniach pionowych. Nadaje się do większości popularnych materiałów budowlanych, takich jak metal, drewno, gips, kamień, poliuretan, tworzywa sztuczne, itp. Szybkoschnący – utwardza się przez odparowanie rozpuszczalnika, tworząc trwałe i wytrzymałe połączenie.

Zakres zastosowania

Używany w budownictwie do instalacji elementów budowlanych, konstrukcji z drewna i płyt gipsowo-kartonowych, a także paneli dekoracyjnych, zastępuje śruby i gwoździe. Nadaje się do większości materiałów budowlanych, takich jak drewno, gips, kamień, tworzywa sztuczne itp. Nadaje się do klejenia sklejek, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, kamienia i płytek. Nie używać do prac podwodnych lub w obszarach, które są w stałym kontakcie z wodą.

Warunki stosowania

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od kurzu i brudu, tłuszczu i kurzu. Temperatura stosowania od -20 ° C do +38 ° C. Elementy będą mieć sztywne połączenie, dlatego klej nie nadaje się do przenoszenia połączeń.

Instrukcja stosowania

Przed użyciem upewnienij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego celu.

Odetnij gwintowaną końcówkę kartusza i nakręć na dyszę. Odetnij koniec pod kątem 45 °. Umieść pojemnik wraz z aplikatorem w pistolecie i wypełnij dyszę z klejem, kilkakrotnie naciskając na spust pistoletu. Do zachowania czystości podczas klejenia, należy użyć taśmy maskującej do zabezpieczenia. Przed końcowym utwardzeniem kleju zdjąć taśmę. Klej może być używany jednostronnie lub na obu stronach powierzchni (zalecane dla cięższych materiałów lub powierzchni, które są pod ciśnieniem). Natychmiastowa przyczepność 20 ".

Jednostronny kontakt: Klej stosuje się na jednej z powierzchni, która ma być przyklejona, w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Sklejone powierzchnie mocno ścisnąć. Wspieranie mechaniczne musi być zastosowane co najmniej 24 godziny, należy odczekać aż klej całkowicie się utwardzi. Uniknąć obciążenia termicznego, mechanicznego i chemicznego przed ostatecznym utwardzeniem.

Dwustronny kontakt: Klej stosuje się na jednej z powierzchni, która ma być przyklejona, przycisnąć ze sobą powierzchnie, a następnie rozdzielić. Utrzymać oddzielnie przez 3-5 minuty, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu, a następnie złączyć je razem. W celu uzyskania maksymalnego efektu, powierzchnie powinny być ze sobą mocno ściśnięte. Mechaniczne wspomaganie musi być zastosowane co najmniej 24 godziny, należy odczekać aż klej całkowicie się utwardzi. Uniknąć obciążenia termicznego, mechanicznego i chemicznego przed ostatecznym utwardzeniem.

Czyszczenie

Użyć ściereczek PENOSIL Premium Cleaning Wipes lub rozpuszczalnika takiego jak aceton lub spirytus, do nieutwardzonego kleju. Utwardzony klej należy usunąć mechanicznie.

Dane techniczne

Właściwości	Jednostka	Wartość
Czas pracy	minuty	0–15
Końcowe utwardzenie	godziny	24–72
Gęstość	g/cm ³	1,22±0,01

Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm ²	>2
Zawartość suchej masy	%	75–77
Zużycie	g/m ²	400–1000
Odporność na temperaturę	°C	od -30 °C do +60 °C

Podane parametry zostały zmierzone w 23 ° C i 50% względnej wilgotności powietrza.

Kolor

Beż

Opakowanie

310 ml plastikowy kartusz, 12 kartuszy w pudełku.

Przechowywanie

Gwarantowany czas przechowywania to 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu chroniącym przed wilgocią, w suchym i chłodnym miejscu (poniżej 30 ° C). Mrozoodporność w opakowaniu 5 cykli.

Środki bezpieczeństwa

Zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Łatwopalny, trzymać z dala od źródeł zapłonu, otwartego ognia, nie palić tytoniu w pobliżu produktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Więcej informacji jest dostępnych na karcie bezpieczeństwa produktu (SDS).

Przetwarzanie odpadów

Całkowicie opróżnić opakowanie i usunąć zgodnie z przepisami.

Uwaga

Uwaga: Instrukcje zawarte w niniejszej dokumentacji są na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta i są przedstawione w dobrej wierze. Ze względu na zmiany materiałów i podłoża, a także różnych możliwości zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności za ich osiągnięcie. Zaleca się, aby sprawdzić przydatność produktu w miejscu stosowania.