

TECHNICAL DATASHEET

PENOSIL Nail&Fix Interior 915

Wysokiej jakości jednoskładnikowy klej na bazie kauczuku syntetycznego do zastosowań wewnątrz budynku. Nadaje się do łączenia większości materiałów budowlanych, ze szczególnym przeznaczeniem do montażu listew dekoracyjnych i listew drzwiowych, płyt wiórowych, aluminium, stali ocynkowanej, ościeżnic drewnianych, progów. Szybkoschnący – utwardza się przez odparowanie rozpuszczalnika, tworząc trwałe i wytrzymałe połączenie.

Zakres zastosowania

Używany w budownictwie do montażu listew drewnianych lub PVC, łączy ze sobą cegły, płyty wiórowe, aluminium, żelazo, stal ocynkowaną, do montażu drewnianych progów, ościeżnic drzwi, profili oraz paneli. Nadaje się także do klejenia polistyrenu, gipsu, ozdobnych listew i ceramiki. Nie stosować do ruchomych połączeń a także do elementów które są w stałym kontakcie z wodą.

Warunki stosowania

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od kurzu i brudu, tłuszczu i kurzu. Temperatura stosowania od -20 ° C do +38 ° C. Nie nadaje się do klejenia ruchomych połączeń.

Instrukcja stosowania

Przed użyciem upewnienij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego celu. Odetnij gwintowaną końcówkę kartusza i nakręć na dyszę. Odetnij koniec pod kątem 45 °. Umieść pojemnik wraz z aplikatorem w pistolecie i wypełnij dyszę z klejem, kilkakrotnie naciskając na spust pistoletu. Do zachowania czystości podczas klejenia, należy użyć taśmy maskującej do zabezpieczenia. Przedkońcowym utwardzeniem kleju zdjąć taśmę. PENOSIL Nail&Fix Paneling 907 może być używany jednostronnie lub na obu stronach powierzchni (zalecane dla cięższych materiałów lub powierzchni, które są pod ciśnieniem). Natychmiastowa przyczepność.

Jednostronny kontakt: Klej stosuje się na jednej z powierzchni, która ma być przyklejona, w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Sklejone powierzchnie mocno ścisnąć. Wspieranie mechaniczne musi być zastosowane co najmniej 24 godziny, należy odczekać aż klej całkowicie się utwardzi. Uniknąć obciążenia termicznego, mechanicznego i chemicznego przed ostatecznym utwardzeniem.

Dwustronny kontakt: Klej stosuje się na jednej z powierzchni, która ma być przyklejona, przycisnąć ze sobą powierzchnie, a następnie rozdzielić. Utrzymać oddzielnie przez 3-5 minuty, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu, a następnie złączyć je razem. W celu uzyskania maksymalnego efektu, powierzchnie powinny być ze sobą mocno ściśnięte. Mechaniczne wspomaganie musi być zastosowane co najmniej 24 godziny, należy odczekać aż klej całkowicie się utwardzi. Uniknąć obciążenia termicznego, mechanicznego i chemicznego przed ostatecznym utwardzeniem.

Czyszczenie

Użyć ściereczek PENOSIL Premium Cleaning Wipes lub rozpuszczalnika takiego jak aceton lub spirytus, do nieutwardzonego kleju. Utwardzony klej należy usunąć mechanicznie.

Dane techniczne

Właściwości	Jednostka	Wartość
Czas otwarcia	minuty	0-15

Końcowe utwardzenie	godziny	24–72
Gęstość	g/cm³	1,16±0,01
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm²	>2
Zawartość suchej masy	%	75–77
Zużycie	g/m²	400–1000
Odporność na temperaturę	°C	-30 °C to +60 °C

Parametry zostały zmierzone w temperaturze 23 ° C i przy 50% względnej wilgotności powietrza.

Kolor

Brązowy.

Opakowanie

310 ml plastikowy kartusz, 12 karuszy w pudełku.

Przechowywanie

Gwarantowany czas przechowywania to 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu chroniącym przed wilgocią, w suchym i chłodnym miejscu (poniżej 30 ° C). Mrozoodporność w opakowaniu 5 cykli.

Środki bezpieczeństwa

Zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Łatwopalny, trzymać z dala od źródeł zapłonu, otwartego ognia i nie palić w pobliżu urządzenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Więcej informacji jest dostępnych na karcie bezpieczeństwa produktu (SDS).

Utylizacja odpadów

Całkowicie opróżnić opakowanie i usunąć zgodnie z przepisami.

Uwaga: Instrukcje zawarte w niniejszej dokumentacji są na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta i są przedstawione w dobrej wierze. Ze względu na zmiany materiałów i podłoży, a także różnych możliwości zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności za ich osiągnięcie. Zaleca się, aby sprawdzić przydatność produktu w miejscu stosowania.